



**Ficha técnica - madeira lamelado colado em pinho bravo nacional**

<b>Nome do produto</b>	Lamelado colado	
<b>Composição</b>	Madeira Lamelas Finger joint	Pinho Bravo - nacional Cola melamina-formaldeido Cola melamina-formaldeido
<b>Normas</b>	Madeira Cola	NP 4305 : 1995 EN 301
<b>Classes</b>	Madeira Cola Lamelado	C28 C2 GI28h
<b>Laminação</b>	34 mm	
<b>Teor humidade</b>	12% / 14%	
<b>Massa volúmica</b>	600 / 650 Kg/M <sup>3</sup>	
<b>Vel. Combustão</b>	0,65 mm/m	Combustão periférica
<b>Tratamento</b>	Classe I ; II ; III Classe IV ; V	Imersão Duplo vacuo e pressão
<b>Acabamento</b>	Standart Envelhecido Velatura	Aparelhado / arestas boleadas Aparelhado / arestas boleadas Aparelhado / arestas boleadas